

1. Charakteristika

MASTERSil® - Univerzální montážní lepidlo je jednosložkové lepidlo na bázi akrylátové disperze. V průběhu vytvrzování bez zápachu, vyznačuje se vysokou konečnou pevností. Odolává UV záření, je přetíratelné.

2. Použití

MASTERSil® - Univerzální montážní lepidlo je určeno pro montážní lepení soklových podlažních lišt a U-PVC, dekorativních a izolačních plochých materiálů, desek a lemavek z pěnového polystyrenu a tvrdé PU pěny, ostění dřevěných oken a dveří a obkládacích panelů ze dřeva, dřevotřísky, OSB, MDF, sádkartonu, U-PVC, resopal, korku apod. Nevhodné pro lepení polypropylenu, polyethylenu, akrylového skla.

Aplikační postup

Lepené díly musí být suché, odmaštěné a odprášené. Lepidlo naneste v bodech nebo prouzcích na jednu z lepených ploch, poté díly přitiskněte k sobě. Těžší díly a díly s vnitřním napětím fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrzené lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzené lihem, případně mechanicky

3. Technické údaje

Vzhled	Měrná hmotnost	Doba zpracování	Vulkanizace	Modul MPa	Pevnost MPa	Tažnost	Tvrdoost	Pohyb ve spáře	Smrštění	Aplikační teplota	Tepelná odolnost	Odolnost UV záření	Teplota skladování	Doba skladování	Masťný podklad	Sklo, smalt	Vlhký podklad	Savý podklad	Nesavý podklad	Hliník, ocel	Olovo, měď	Polykarbonát	Ostatní plasty	Dilatační spáry	Balení
Nestékavá pasta	1,50 g / ml	10 min.	1,5 mm / 24 hod.	0,55	0,35 MPa	300%	45 ShA	-	< 3%	+5 až +40°C	-20 až +80°C	Ano	Do +30°C	24 měsíců		+	+	+	+	+		+	+		315 ml

4. **Barva** bílá

5. **Balení** kartuše 315 ml, karton 25 ks

6. Životnost a skladování

V originálních obalech při +5°C až +30°C po dobu 24 měsíců

7. Upozornění

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.



DONAUCHEM s.r.o.
Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
Česká republika / Czech republic
DIČ (VAT): CZ43774750
IČO (ID): 43774750

Tel.: (+420) 317 070 220
Fax: (+420) 317 070 230
GSM: (+420) 602 292 919
(+420) 737 239 660
e-mail: donauchem@donauchem.cz
URL: www.donauchem.cz, www.mastersil.cz