

1. Charakteristika

MASTERSil® - Šlehaný akrylátový tmel je jednosložkový našlehaný disperzní tmel, v průběhu vysychání bez zápachu. Tmel vykazuje minimální smrštění, výborně přilne na porézní podklady, dá se přetírat běžnými nátěrovými hmotami.

2. Použití

MASTERSil® - Šlehaný akrylátový tmel je určen pro snadné a rychlé vyplňování dutin, prasklin v omýtkách, zdivu, panelech, sádkkartonu, dřevu a jiných porézních materiálech.

Aplikační postup

Tmel nanášíte pomocí nerezové špachtle nebo plastové stěrky na podklad, který musí být suchý, odprášený a odmaštěný. Finální úpravu proveďte do 20-ti min. po nanesení např. mokřým štětcem. Po zaschnutí povrchové vrstvy (cca 2 hod.) je možno jej přetírat.

3. Technické údaje

Vzhled	Nestékavá pasta
Měrná hmotnost	0,85 g / ml
Doba zpracování	20 min.
Vulkanizace	Vysychání 120 min.
Modul MPa	-
Pevnost MPa	-
Tažnost	-
Tvrdość	-
Pohyb ve spáře	-
Smrštění	1%
Aplikační teplota	+5 až +40°C
Tepelná odolnost	-20 až +80°C
Odolnost UV záření	Ano
Teplota skladování	Do +30°C
Doba skladování	18 měsíců
Masivní podklad	
Sklo, smalt	
Vlhký podklad Do 5% vlhkosti	+
Savý podklad	+
Nesavý podklad	
Hliník, ocel	
Olovo, měď	
Polykarbonát	
Ostatní plasty	
Dilatační spáry	
Balení	250/500 / 1000 ml

4. Barva bílá

5. Balení kelímek 250, 500, 1000 ml

6. Životnost a skladování

V originálních obalech je doba 24 měsíců při teplotě +5°C až +30°C.

7. Upozornění

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s naším technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.



DONAUCHEM s.r.o.
Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
Česká republika / Czech republic
DIČ (VAT): CZ43774750
IČO (ID): 43774750

Tel.: (+420) 317 070 220
Fax: (+420) 317 070 230
GSM: (+420) 602 292 919
(+420) 737 239 660
e-mail: donauchem@donauchem.cz
URL: www.donauchem.cz, www.mastersil.cz